

涂层附着力检测专用胶 Adhesive Glue 007

产品简介

涂层附着力检测专用胶 007 是一款针对涂层附着力检测的单组份专用胶水。具有粘接速度快、操作简单、粘接强度高。

设计用途

· 特别适合作为油漆、镀锌和镀铝涂层的附着力性能胶黏剂使用，也可用于常温下快速粘接金属（粘不锈钢、铁、铜、铝、五金件等）以及塑料（粘ABS、尼龙、PC、PVC、PP、亚克力等）等材料。

产品数据

包装	50g/支（塑料瓶包装）
外观（未固化）25℃	无色透明至淡黄
组成	单组份
比重	1.05g/ml
粘度	中等，适合一般间隙的粘接场合
接着速度	10-60秒（固定施压状态）
固化时间	30分钟
粘结力	15-20Mpa
有效期	自生产之日起12个月

使用说明

使用条件

应在-5℃至60℃温度条件下使用，使施工和固化得以正常进行的。基材表面必须清洁和干燥，且温度必须高于露点3℃以避免凝露。

使用方法

- 1、清除粘合基材表面油污、灰尘、铁锈和其它污染杂质，可用干净的布或毛刷清理表面。
- 2、待测基材表面和测试端子用砂纸拉毛之后不能用任何溶剂、酒精擦拭。
- 3、将胶水点在产品上，再粘合另一面产品压紧粘合。
- 4、一般在5~60秒使可粘合物固定，中途不能分开、移动粘合物，会影响粘合强度。
- 5、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。测试时，擦除Dolly 周围多余胶水。
- 6、30分钟后（25摄氏度下），可完全达到实用强度。

贮存条件

- 室温存放于避光阴凉干燥通风的场所，远离火源、电源。长时间不用时请密闭3°C~10°C存放，从低温柜中取出后须回至室温(约2小时)才可以开盖。避免吸水。
-

注意事项

- 1、不耐溶剂涂层，慎用。
 - 2、使用时候请小心滴涂，切勿滴入眼睛，口鼻，耳朵等。
 - 3、远离儿童等非工作人员，眼睛皮肤不可接触，不慎接触用清水冲洗，并送医院处理。
-

备注

- 本产品的对湿气敏感。在开盖使用后，尽快用完。如果没有及时用完，储存在干燥处，并保持密封。
- 如果对本产品需要更多的信息，请咨询本公司。