

涂层附着力检测专用胶

Adhesive Glue 007



产品介绍及特性 涂层附着力检测专用胶 007 是一款针对涂层附着力检测的单组份专用胶水。具有粘接速度快、操作简单、粘接强度高

推荐用途 特别适合作为油漆、镀锌和镀铝涂层的附着力性能胶黏剂使用，也可用于常温下快速粘接金属（粘不锈钢、铁、铜、铝、五金件等）以及塑料（粘ABS、尼龙、PC、PVC、PP、亚克力等）等材料。

参数	包装:	50g/支（塑料瓶包装）
(25°C时)	外观（未固化）:	无色透明至淡黄
	组成:	单组份
	比重:	1.05g/ml
	粘度:	中等，适合一般间隙的粘接场合
	接着速度:	30-60 秒（固定施压状态）
	固化时间:	30 分钟
	粘结力:	15-20Mpa
	有效期:	自生产之日起 12 个月

使用说明

使用条件 应在-5℃至 60℃温度条件下使用，使施工和固化得以正常进行的。基材表面必须清洁和干燥，且温度必须高于露点 3℃以避免凝露。

使用方法

- 1、清除粘合基材表面油污、灰尘、铁锈和其它污染杂质，可用干净的布或毛刷清理表面。
- 2、待测基材表面和测试端子用砂纸拉毛之后不能用任何溶剂、酒精擦拭。
- 3、将胶水点在产品上，再粘合另一面产品压紧粘合。
- 4、一般在 30 ~ 60 秒使可粘合物固定，中途不能分开、移动粘合物，会影响粘合强度。
- 5、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化严重。测试时，擦除 Dolly 周围多余胶水。
- 6、30 分钟后（25 摄氏度下），可完全达到实用强度。

贮存条件 室温存放于避光阴凉干燥通风的场所，远离火源、电源。长时间不用时请密闭 3℃ ~ 10℃存放，从低温柜中取出后须回至室温(约 2 小时)才可以开盖.避免吸水。

注意事项

- 1、不耐溶剂涂层，慎用；
- 2、使用时候请小心滴涂，切勿滴入眼睛，口鼻，耳朵等；
- 3、远离儿童等非工作人员，眼睛皮肤不可接触，不慎接触用清水冲洗，并送医院处理

备 注

- * 本产品的对湿气敏感。在开盖使用后，尽快用完。如果没有及时用完，储存在干燥处，并保持密封。
- * 如果对本产品需要更多的信息，请咨询本公司。
